



Nastri

Fornitura di nastri destinati alla Fabbricazione di avvolgimenti per Trasfoprmatori di Corrente

Tutto il material utilizzato dalla FramorPower srl provengono dai maggiori produttori , il materiale in entrata viene verificato e successivamente codificato, solo il materiale che rispetta le specifiche tecniche e ritenuto conforme viene immesso a magazzino e disponibile alla Vendita.

La FramorPower srl Unità produttiva di S.G. Lupatoto (VR) dispone di due moderni impianti denominate Linee di taglio longitudinali, che consentono di effettuare lavorazioni con spessori minimi di 0,20mm e con larghezza minima di 20mm e max 1300 , tutto il materiale viene garantito Esente Bava .

Professionalità & Accuratezza dell'imballo

Tutti i materiali lavorati vengono imballati accuratamente al fine di garantire la loro protezione dagli agenti atmosferici e la sicurezza nel Trasporto a conclusione delle operazioni di pesatura un cartellino identificativo riportante tutti i dati identificativi viene apposto all'esteno del collo garantendone la rintracciabilità.

Normativa

Tutti i prodotti forniti da FramorPower srl rispettano le Normative UNI EN di riferimento

Caratteristiche tecniche

spessore
Range fornitura 0,25mm - 0,60 mm
larghezza
Range produzione da larghezza Min 20mm

Caratteristiche meccaniche

leghe

A grano orientato convenzionale GO -Tipo: M5T30; M6T35
Ad alta permeabilità (HiB) utilizzato per trasformatori di potenza e distribuzione per le quali sono richieste elevate caratteristiche magnetiche con orientamento preferenziale.

A grano non orientato NO - Tipo: M270-35; M330-35
Utilizzato per generatori e motori elettrici. Viene fornito allo stato completamente ricotto e decarburato. Diverse applicazioni per macchinee apparecchiature elettriche, dai piccoli ai granditurbogeneratori, per le quali non si richiede l’orientamento preferenziale delle caratteristiche magnetiche.

		[mm]	[kg/dm³]	[W/kg]		[W/lb]		[T]		
DIN EN 10106				50 Hz		60 Hz		2,500	5,000.	10,000
Grado	Designazione			1.5 T	1.0T	1.5T	1.0T	[A/m]	[A/m]	[A/ m]
M235-35A	M235-35A	0.35	7.60	2.35	0.95	1.35	0.55	1.49	1.60	1.70
M250-35A	M250-35A	0.35	7.60	2.50	1.05	1.44	0.59	1.49	1.60	1.70
M270-35A	M270-35A	0.35	7.65	2.70	1.10	1.55	0.63	1.49	1.60	1.70
M300-35A	M300-35A	0.35	7.65	3.00	1.20	1.72	0.69	1.49	1.60	1.70
M330-35A	M330-35A	0.35	7.65	3.30	1.30	1.90	0.75	1.49	1.60	1.70
M250-50A	M250-50A	0.50	7.60	2.50	1.05	1.44	0.59	1.49	1.60	1.70
M270-50A	M270-50A	0.50	7.60	2.70	1.10	1.55	0.63	1.49	1.60	1.70
M290-50A	M290-50A	0.50	7.60	2.90	1.15	1.67	0.66	1.49	1.60	1.70
M310-50A	M310-50A	0.50	7.65	3.10	1.25	1.78	0.72	1.49	1.60	1.70
M330-50A	M330-50A	0.50	7.65	3.30	1.35	1.90	0.78	1.49	1.60	1.70